


## MP2 MULTI-PURPOSE LITHIUM GREASE

迈拓仕 多功能锂基润滑脂 是一种 NLGI 2、锂基、耐水的润滑脂，适用于乘用车、轻型和中型卡车，以及农场设备和工业用途。推荐用于汽车底盘润滑、球接头、万向节，并能抵抗高温软化。它密封污垢和水分污染，并配有防锈剂和氧化抑制剂，在其工作范围提供良好的稳定性。



### 应用

迈拓仕 多功能锂基润滑脂适用于：

- 通用汽车底盘润滑、球接头、万向节
- 一般农用设备润滑
- 轻工业润滑

不推荐用于盘式制动器的车轮轴承。

### 规范

符合 NLGI GC-LB 要求

★  
卓越的防水性

★  
卓越的防锈、防腐性

★  
优异的抗氧化性

★  
良好的抗磨损保护

★  
急热防软化

★  
与其他锂基润滑脂兼容

★  
切换稳定

### 物理特性

物理性质	检测数据	检测方法
所有应用		
渗透 @77°F		
60 次敲击	279	ASTM D 217
10,000 次敲击	284	ASTM D 217
100,000 次敲击	287	ASTM D 217
降点 (°C)	288°	2
四球磨损疤痕直径, 毫米	0.45	ASTM D 2266
四球磨损疤痕指数, 公斤力	75	ASTM D 2596
四球极压焊接, 公斤力	620	ASTM D 2596
转动稳定性渗透变化, %	293 (+5)	ASTM D 1831
低温扭矩 N-m	9.0	ASTM D 4693
低温活动性, 美国钢铁		
Method 0F., g/min	14.0	ASTM D 4693
Fafnir Bearing Weight Loss 22hr		
@RT, mg loss	6.0	ASTM D 4170
Timken OK Load Lbs	65	ASTM D 2509
密封兼容性		ASTM D 4289
100°C 弹性体变化		
体积变化 %	7.7	
硬度变化 %	0	
150°C 弹性体变化		
体积变化 %	-3	
硬度变化 %	2.8	
盐水中防锈	Pass	ASTM D 1743
DI 水中防锈	Pass	Pass
175°F 水洗, %	0.5	
油分离损失, %	0.5	
40°C 粘度, cSt	170	ASTM D 445

检测结果为平均值。  
实际数据可能有微小变化，不影响润滑油性能。